


西康 站



报告编号: W01922072888

校验码: BC86F0809C

2019101011121152072888



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



180920110152 (2018)沪质监验字135号

检测 报告

Test Report

上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research



上海市质量监督检验技术研究院



检测报告



报告编号:

W01922072888

校验码: BC86F0809C

第1页 共6页

2019101011121152072888

*样品名称	学生服		检测类别	委托检测	
*型号规格和/或等级	/		*商 标	赛尔智	
*受检(委托)单位名称	赛智服饰(上海)有限公司				
*用户单位名称	/				
*制造单位名称	/				
抽样地点	/				
*样品表述与说明	藏青色/西服 编号:20191007 邮寄到样				
任务来源	/		抽样样本送到日期	/	
抽样日期	/		抽样单编号	/	
受检批生产日期	/		批号/编号	/	
受检批数量	/		抽取样品数量	/	
委托样品数量	3 件		委托样品收到日期	2019-10-10	
检测地点	上海市长乐路1228号				
检测项目 检测依据和/或 综合判定原则	甲醛含量, pH值, 附件尖端和边缘的锐利性, 起球, 断裂强力(机织类), 接缝强力(面料), 接缝处纱线滑移(机织类), 接缝强力(里料), 异味, 可分解致癌芳香胺染料, 耐光色牢度, 纤维含量, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐摩擦色牢度, 耐皂洗色牢度 FZ/T 01057.1-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第1部分:通用说明》 FZ/T 01057.3-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第3部分:显微镜法》 FZ/T 01057.4-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第4部分:溶解法》 FZ/T 01057.6-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第6部分:熔点法》 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB/T 2910.4-2009《纺织品 定量化学分析 第4部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法)》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》				
检测日期	2019-10-10 至 2019-10-16				
检测结论	本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结果汇总页。 <div style="text-align: right;"> 签发日期: 2019-10-16 </div>				
*受检单位	地址	/			
	邮编	/	电话	/	
备注	本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检测项目。 对于非本质检测机构实施抽样的检测报告, 检测结果仅适用于客户提供的样品。 本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息, 本报告不对此类信息负责。				



并对

出,

本结

认定

机构资

批准 王永林

职务 工程师

审核 陈建

职务 工程师

主检 谭心静

职务 高级工程师

上海市质量监督检验技术研究院

检测 报 告



报告编号:W01922072888

第2页 共6页

2019101011121152072888

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注	
1	纤维含量	%	羊毛49±5	面料	绵羊毛 50.4	符合	/
			聚酯纤维51±5		聚酯纤维 49.6		
			聚酯纤维100	里料	聚酯纤维 100		
2	甲醛含量	mg/kg	≤75	面料	未检出	符合	检出限 20mg/kg
			≤75	里料	未检出		
3	pH值	/	4.0~8.5	面料	6.0	符合	/
			4.0~8.5	里料	6.2		
4	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	面料	未检出	符合	检出限 5mg/kg
			禁用 (≤20)	里料	未检出		
5	异味	/	无	整体	无异味	符合	/
6	耐水色牢度	级	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		毛沾色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4	里料	变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
7	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	面料	经向干摩 4	符合	/
			≥3-4		纬向干摩 4		
			≥3		经向湿摩 4		
			≥3		纬向湿摩 4		
			≥3-4	里料	经向干摩 4		
			≥3-4		纬向干摩 4		
			≥3		经向湿摩 4		
			≥3		纬向湿摩 4		
8	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	面料	耐酸:变色 4	符合	/
			≥3-4		毛沾色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		耐碱:变色 4		
			≥3-4		毛沾色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4	里料	耐酸:变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		耐碱:变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
9	耐皂洗色牢度	级	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		毛沾色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4	里料	变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		

上海市质量监督检验技术研究院

检测 报 告



报告编号: W01922072888

第3页 共6页

2019101011121152072888

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
10	耐光汗复合色牢度	级	≥3-4	-	/	/
11	耐光色牢度	级	≥4	4	符合	/
12	起球	级	≥3-4	4	符合	/
13	顶破强力(针织类)	N	≥250	-	/	/
14	断裂强力(机织类)	N	≥200	经向 830	符合	/
			≥200	纬向 -		
15	胀破强力(毛针织类)	kPa	≥245	-	/	/
16	燃烧性能	级	1	-	/	/
17	绳带要求	/	符合GB 31701-2015 4.4.3规定	-	/	/
18	附件尖端和边缘的锐利性	个	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	锐利尖端 0	符合	/
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	锐利边缘 0		
19	接缝处纱线滑移(机织类)	mm	≤6	面料: 袖缝 4	符合	/
			≤6	面料: 后背缝 4		
			≤6	里料: 后背缝 4		
20	接缝强力(里料)	N	≥80	后袖窿缝 80	符合	/
21	接缝强力(面料)	N	≥140	后袖窿缝 180	符合	/
样品描述	学生服 藏青色/西服 / 面料: 藏青色/机织物 整体 里料: 黑色/机织物					
备注	"/"表示项目未检测; "-"表示项目不适合检测。					



上海市质量监督检验技术研究院


样品照片页



2019101011121152072888

报告编号: W01922072888
第4页 共6页

学生服
商标: 赛尔智
藏青色/西服 编号: 20191007
邮寄到样



上海市质量监督检验技术研究院

附页：面料含灰色镶条

报告编号：W01922072888

第5页 共6页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氟邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氟苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺 (3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二-(2-氯苯胺) / 4, 4' -次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚 (邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	<p>注1: 邻氨基偶氮甲苯 (CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯 (CAS No. 99-55-8) 经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。</p> <p>注2: 苯胺 (CAS No. 62-53-3) 特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺 (CAS No. 106-50-3) 特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。</p> <p>注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。</p> <p>注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。</p> <p>注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。</p>		

上海市质量监督检验技术研究院

附页：里料

报告编号：W01922072888

第6页 共6页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1: 邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2: 苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu. 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。 注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白



上海市质量监督检验技术研究院所属单位一览表

食品化妆品质量检验所(代码SP)/国家食品质量监督检验中心(上海)/国家保洁产品质量
监督检验中心/上海市食品质量监督检验站

地址:上海市徐汇区苍梧路381号
电话:021-54263342、54263362
E-mail: shihuas@sqi.org.cn

邮编: 200233
传真: 021-54263402

上海时代之光照明电器检测有限公司(代码ZM)/国家电光源质量监督检验中心(上海)/国家
灯具质量监督检验中心/国家轻工业灯具质量监督检测中心/上海市照明产品质量监督检验站

地址:上海市闵行区江月路900号2号楼
电话:021-54336162、54336173、54336181、54336227
E-mail: salt@sqi.org.cn、salt@saltnet.com.cn、sdzg@sqi.org.cn

邮编: 201114
传真: 021-54337200

机电产品质量检验所(代码JD)/上海市机电产品质量监督检验站

地址:上海市闸北区万荣路918号
电话:021-56035307、56652534
E-mail: jds@sqi.org.cn

邮编: 200072
传真: 021-56652624

轻工与化工产品质量检验所(代码QG、HG)/国家日用消费品质量监督检验中心/化学工业鞋类
质量监督检验中心/上海市轻工产品质量监督检验站/上海市化工产品质量监督检验站

地址:上海市闵行区江月路900号3号楼
电话:021-54336172、54336175
E-mail: qgs@sqi.org.cn、qinggong@sqi.org.cn

邮编: 201114
传真: 021-54336175

地址:上海市徐汇区苍梧路381号
电话:021-54265916

邮编: 200233
传真: 021-64850804

建材家居装饰装修质量检验所(代码JC)/国家家具质量监督检验中心/国家轻工业家具质量监
督检测中心/国家轻工业建筑五金质量监督检测中心/国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验
中心/上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站/上海市室内装饰质量监督检验站

地址:上海市闵行区江月路900号5号楼
电话:021-54336170、54336225
E-mail: jcs@sqi.com.cn、jiancai@sqi.org.cn

邮编: 201114
传真: 021-54336170

电子电器家用电器质量检验所(代码DZ、DQ)/国家电器能效与安全质量监督检验中心/中国商业
联合会交电商品质量监督检验测试中心(上海)/上海市电子电器家用电器质量监督检验站

地址:上海市闵行区江月路900号4号楼
电话:021-54336322、54336146
E-mail: dzs@sqi.org.cn

邮编: 201114
传真: 021-54336146

地址:上海市徐汇区苍梧路381号
电话:021-64850806、54263939转
E-mail: dqs@sqi.org.cn

邮编: 200233
传真: 021-64850806

计量检测所:(代码JL)

地址:上海市闵行区江月路900号5号楼
电话:021-54336348、54336326
E-mail: jls@sqi.org.cn

邮编: 201114
传真: 021-62892960

地址:上海市徐汇区永嘉路627号(长度室)
电话:021-64372100

邮编: 200031
传真: 021-64372108

上海质量技术认证中心(代码SQC)

地址:上海市徐汇区永嘉路627号
电话:021-64318322、64311651
E-mail: rzzx@sqi.org.cn

邮编: 200031
传真: 021-64715086

培训中心(代码PX)

地址:上海市闸北区万荣路918号
电话:021-56776627(主任室)、56773282
网址: <http://www.sqi.com.cn>、e-mail: peixun@sqi.org.cn

传真: 021-56773282

0.纤维检验所(代码XW)/国家日用消费品质量监督检验中心/上海市纺织纤维质量监督检验站

地址:上海市长乐路1228号
电话:021-62489889
E-mail: xws@sqi.org.cn

邮编: 200040
传真: 021-62489902